

**SENTETİK REÇİNELER - BOYA VE VERNİK / Solvent Bazlı****2 K AKRİLİK REÇİNE****ATACRYL 18B50****ÜRÜN TANIMI**

Poliizosiyanat ile kürlendiğinde iki bileşenli sistemlerde kullanılmak üzere geliştirilmiş hidroksil fonksiyonel akrilik reçinedir.

**KİMYASAL BİLEŞİM**

ATACRYL 18B50 bazlı boya ve cilalar için seçilen solventler su içermemeli ve izosiyanatlarla reaksiyona giren gruplar içermemelidir.

Yüksek parlaklık  
Mükemmel sertlik  
Hava şartlarına mükemmel dayanım  
Mükemmel kimyasal ve uygulama özellikleri  
Hızlı kurutma  
CAB ile iyi uyumluluk

**UYGULAMA ALANLARI**

Endüstriyel boyalar ve vernikler  
Ahşap kaplamalar  
Dekoratif kaplamalar  
Oto tamir kaplamaları

**AMBALAJ ŞEKLİ**

IBC-1000 KG  
VARİL-200 KG  
Dökme

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

| Özellik                      | Değer        | Birim              | Test Metodu          |
|------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|
| Solvent tipi                 | Butil asetat | -                  | -                    |
| Katı değeri                  | 48-52        | %                  | TS EN ISO 3251       |
| Viskozite (Brookfield 25 °C) | 3000-5000    | cP                 | TS 6126 EN ISO 2555  |
| Asit değeri                  | Maksimum 6   | mg KOH/g           | TS 2366 EN ISO 2114  |
| Renk                         | Maksimum 1   | Gardner            | TS EN ISO 4630       |
| Hidroksil değeri (katıda)    | yaklaşık 1,8 | %                  | Ata yağ Test Methods |
| Hidroksil değeri (reçinede)  | 0,9±0,2      | %                  | Ata yağ Test Methods |
| Yoğunluk (20 °C)             | 0,98-1,02    | gr/cm <sup>3</sup> | TS EN ISO 2811-1     |

**SAKLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ**

Reçine, orijinal, açılmamış, hasar görmemiş ambalajında, kuru ortamda, 5-30 °C arasında depolanmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz kalmasından kaçınılmalıdır. Belirtilen saklama koşullarında reçinenin raf ömrü 1 yıldır.