

ATACRLY 30B55**ÜRÜN AÇIKLAMASI**

Hava kurumalı, poliakrilik ve termoplastik reçine
Hızlı kuruyan ve kolay şekillendirilen filmler oluşturur
Kıvrılma karşı iyi direnç ve iyi parlaklık

SAKLAMA VE RAF ÖMRÜ

Reçine, orijinal, açılmamış, hasar görmemiş ambalajında, kuru ortamda, 5-30 °C arasında depolanmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz kalmasından kaçınılmalıdır. Belirtilen saklama koşullarında reçinenin raf ömrü 1 yıldır.

KİMYASAL BİLEŞİM

1 bileşenli butil asetatlı akrilik reçine

TESLİMAT

IBC - 1000 kg
Varil - 200 kg
Dökme

UYGULAMA

Endüstriyel boyalar ve vernikler
Metal kaplamaları

MALZEME GÜVENLİĞİ

Bu ürün için SDS talep üzerine sağlanır

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer	Birim	Test Metodu
Solvent tipi	Butil asetat	-	-
Katı değeri	54-56	%	TS EN ISO 3251
Viskozite (Brookfield 25 °C)	627-1290	cP	TS 6126 EN ISO 2555
Asit değeri	Maksimum 12	mg KOH/g	TS 2366 EN ISO 2114
Renk	Maksimum 2	Gardner	TS EN ISO 4630
Yoğunluk (20 °C)	0,96-1,00	gr/cm ³	TS EN ISO 2811-1

ÇÖZÜNÜRLÜK

Aseton	Çözünür
Toluen	Çözünür
Ksilen	Çözünür
Metil izobutil keton	Çözünür
Butil asetat	Çözünür

Bu veri sayfasındaki bilgiler, basım tarihindeki bilgimiz dahilinde doğru olan bilgilerdir. Bunlar yalnızca müşterilerimizi bilgilendirme amacına hizmet eder. Uygulama koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, bu bilgi formuna dayanarak hiçbir sorumluluk kabul edilemez.

ATA YAĞ VE KİMYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
HAYRABOLUOSB MAH. OCAK SK. NO: 3 HAYRABOLU/ TEKİRDAĞ
www.atayag.com