

ATACRYL 30TX55**ÜRÜN AÇIKLAMASI**

Hava kurumalı, poliakrilik ve termoplastik reçine
Hızlı kuruyan ve kolay şekillendirilen filmler oluşturur
Kıvrılma karşı iyi direnç ve iyi parlaklık

SAKLAMA VE RAF ÖMRÜ

Reçine, orijinal, açılmamış, hasar görmemiş ambalajında, kuru ortamda, 5-30 °C arasında depolanmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz kalmasından kaçınılmalıdır. Belirtilen saklama koşullarında reçinenin raf ömrü 1 yıldır.

KİMYASAL KOMPOZİYON

1 bileşenli ksilenli ve toluenli akrilik reçine

TESLİMAT

IBC - 1000 kg
Varil - 200 kg
Dökme

UYGULAMA

Oto tamir
Endüstriyel boya ve vernikler
Yol işaret çizgileri
Ahşap kaplama
Yüzey boyaları

MATERIAL SAFETY

SDS for this product is available on request

ÜZERİNE UYGULANABİLEN

Beton yüzeyler
Metal yüzeyler

TEKNİK SPESİFİKASYONLAR

Özellik	Değer	Birim	Test Metodu
Solvent tipi	Ksilen/Toluen	-	-
Katı içeriği	54-56	%	TS EN ISO 3251
Viskozite (Brookfield 25 °C)	2700-4630	cP	TS 6126 EN ISO 2555
Asit değeri	Max 6	mg KOH/g	TS 2366 EN ISO 2114
Renk	Max 1	Gardner	TS EN ISO 4630
Yoğunluk (20 °C)	0,957-0,997	gr/cm ³	TS EN ISO 2811-1

ÇÖZÜNÜRLÜK

Aseton	Çözünür
Toluen	Çözünür
Ksilen	Çözünür
Metil izobutil keton	Çözünür
Butil asetat	Çözünür
White Spirit	Çözünmez

Bu veri sayfasındaki bilgiler, basım tarihindeki bilgimiz dahilinde doğru olan bilgilerdir. Bunlar yalnızca müşterilerimizi bilgilendirme amacına hizmet eder. Uygulama koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, bu bilgi formuna dayanarak hiçbir sorumluluk kabul edilemez.