

ATACRYL 45W60**ÜRÜN AÇIKLAMASI**

Akrilik kopolimer kaplama ve boya üretimi için
Hızlı solvent salınımı nedeniyle kuruma süresi uzundur
Yüksek aşınma direncine sahiptir
Özellikle sert yüzeyde dayanıklıdır
Yüksek sararma direncine sahiptir

SAKLAMA VE RAF ÖMRÜ

Reçine, orijinal, açılmamış, hasar görmemiş ambalajında, kuru ortamda, 5-30 °C arasında depolanmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz kalmasından kaçınılmalıdır. Belirtilen saklama koşullarında reçinenin raf ömrü 1 yıldır

KİMYASAL BİLEŞİM

1 bileşenli white spiritli akrilik reçine

TESLİMAT

IBC - 1000 kg
Varil - 185 kg
Dökme

UYGULAMA

Endüstriyel boyalar ve vernikler

MALZEME GÜVENLİĞİ

Bu ürün için SDS talep üzerine sağlanır

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer	Birim	Test Metodu
Modifikasyon	Stiren	-	-
Solvent tipi	White Spirit	-	-
Katı değeri	59-61	%	TS EN ISO 3251
Viskozite (Brookfield 25 °C)	7000-9000	cP	TS 6126 EN ISO 2555
Asit değeri	Maksimum 10	mg KOH/g	TS 2366 EN ISO 2114
Renk	Maksimum 1	Gardner	TS EN ISO 4630
Yoğunluk (20 °C)	0,98-1,05	gr/cm ³	TS EN ISO 2811-1

ÇÖZÜNÜRLÜK

Aseton Çözünür
White Spirit Çözünür

Bu veri sayfasındaki bilgiler, basım tarihindeki bilgimiz dahilinde doğru olan bilgilerdir. Bunlar yalnızca müşterilerimizi bilgilendirme amacına hizmet eder. Uygulama koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, bu bilgi formuna dayanarak hiçbir sorumluluk kabul edilemez.