

ATAKYD LO 62W70**ÜRÜN AÇIKLAMASI**

Solvent bazlı, uzun yağlı ve oksidatif kuruyan alkid reçinesi
Yüksek renk dayanıklılığı ve parlaklık kalıcılığı
Çok iyi sararma direnci

SAKLAMA VE RAF ÖMRÜ

Reçine, orijinal, açılmamış, hasar görmemiş ambalajında, kuru ortamda, 5-30 °C arasında depolanmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz kalmasından kaçınılmalıdır. Belirtilen saklama koşullarında reçinenin raf ömrü 1 yıldır.

TESLİMAT FORMU

Uzun yağlı alkid reçinesi
Selüloz nitrat
Kısa yağlı alkid reçinesi
Amino reçineleri

UYUMLULUK

Uyumlu
Uyumlu
Uyumsuz
Uyumlu

IBC - 950 kg
Varil - 200 kg
Dökme

MALZEME GÜVENLİĞİ

Ahşap kaplamalar
Dekoratif kaplamalar

UYGULAMA

Bu ürün için SDS talep üzerine sağlanır

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer	Birim	Test Metodu
Modifikasyon	Spesifik	-	-
Yağ tipi	Ayçiçek yağ asidi	-	-
Yağ oranı	62	%	-
Solvent tipi	White spirit	-	-
Katı oranı	69-71	%	TS EN ISO 3251
Viskozite (Gardner 25 °C)	Z5-Z6 / 144,5-217,1	Gardner/sn	ASTM D 1545-13
Asit değeri	Maksimum 11	mg KOH/g	TS 2366 EN ISO 2114
Yoğunluk (20°C)	0,95-0,98	g/cm ³	TS EN ISO 2811-1
Renk (%50 Katı)	Maksimum 6	Gardner	TS EN ISO 4630

ÇÖZÜNÜRLÜK

Aseton Çözünür
White spirit Çözünür
Ksilen Çözünür
Toluen Çözünür

ÖNERİLEN KURUTUCU ORANLARI

Kobalt % 0,05-0,07
Zirkonyum % 0,2-0,4
Kalsiyum % 0,1-0,3

%100 katı alkid için metal yüzdelерinin önerilen oranları.

Bu veri sayfasındaki bilgiler, basım tarihindeki bilgimiz dahilinde doğru olan bilgilerdir. Bunlar yalnızca müşterilerimizi bilgilendirme amacına hizmet eder. Uygulama koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, bu bilgi formuna dayanarak hiçbir sorumluluk kabul edilemez.