

ATAKYD LO 63D60**ÜRÜN AÇIKLAMASI**

Solvent bazlı, uzun yağlı ve oksidatif kuruyan alkid reçinesi

Yüksek renk dayanıklılığı ve parlaklık kalıcılığı

Çok iyi sararma direnci

Yüksek parlaklık, iyi sertlik, esnek film

SAKLAMA VE RAF ÖMRÜ

Reçine, orijinal, açılmamış, hasar görmemiş ambalajında, kuru ortamda, 5-30 °C arasında depolanmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz kalmasından kaçınılmalıdır. Belirtilen saklama koşullarında reçinenin raf ömrü 1 yıldır.

UYUMLULUK

Uzun yağlı alkid reçinesi	Uyumlu
Kısa yağlı alkid reçinesi	Uyumlu
Hidroksil akrilik reçine	Uyumsuz

TESLİMAT FORMU

IBC - 950 kg
Varil - 195 kg
Dökme

UYGULAMA

Ahşap kaplamalar
Sentetik boyalar ve vernikler
İnşaat boyası
Parke cilaları

MALZEME GÜVENLİĞİ

Bu ürün için SDS talep üzerine sağlanır

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer	Birim	Test Metodu
Modifikasyon	Spesifik	-	-
Yağ tipi	Ayçiçek yağ asidi	-	-
Yağ oranı	63	%	-
Solvent tipi	D40	-	-
Katı oranı	59-61	%	TS EN ISO 3251
Viskozite (Gardner 25 °C)	Y-Z1 / 26,8-39,6	Gardner/sn	ASTM D 1545-13
Asit değeri	Maksimum 12	mg KOH/g	TS 2366 EN ISO 2114
Yoğunluk (20 °C)	0,95-0,98	g/cm ³	TS EN ISO 2811-1
Renk (%50 Katı)	Maksimum 6	Gardner	TS EN ISO 4630

ÇÖZÜNÜRLÜK

Aseton	Çözünür
White spirit	Çözünür
Ksilen	Çözünür
Toluen	Çözünür

ÖNERİLEN KURUTUCU ORANLARI

Kobalt	% 0,05-0,07
Zirkonyum	% 0,2-0,4
Kalsiyum	% 0,1-0,3

%100 katı alkid için metal yüzdelерinin önerilen oranları.

Bu veri sayfasındaki bilgiler, basım tarihindeki bilgimiz dahilinde doğru olan bilgilerdir. Bunlar yalnızca müşterilerimizi bilgilendirme amacına hizmet eder. Uygulama koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, bu bilgi formuna dayanarak hiçbir sorumluluk kabul edilemez.