

SENTETİK REÇİNELER - BOYA VE VERNİK / Solvent Bazlı**ORTA YAĞLI ALKİD REÇİNESİ****ATAKYD MO 43W70****ÜRÜN AÇIKLAMASI**

Solvent bazlı, orta yağlı ve oksidatif kuruyan alkid reçinesi

Çok iyi sararma direnci

Yüksek renk dayanıklılığı ve parlaklık kalıcılığı

SAKLAMA VE RAF ÖMRÜ

Reçine, orijinal, açılmamış, hasar görmemiş ambalajında, kuru ortamda, 5-30 °C arasında depolanmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz kalmasından kaçınılmalıdır. Belirtilen saklama koşullarında reçinenin raf ömrü 1 yıldır.

UYUMLULUK

Uzun yağlı alkid reçine

Uyumlu

Kısa yağlı alkid reçine

Uyumlu

Hidroksil akrilik reçine

Uyumsuz

UYGULAMA

Endüstriyel boyalar ve vernikler

Dekoratif kaplamalar

Ahşap Kaplamalar

TESLİMAT FORMU

IBC - 950 kg

Varil - 195 kg

Dökme

MALZEME GÜVENLİĞİ

Bu ürün için SDS talep üzerine sağlanır

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer	Birim	Test Metodu
Modifikasyon	Spesifik	-	-
Yağ tipi	Ayçiçek yağ asidi	-	-
Yağ oranı	43	%	-
Solvent tipi	White spirit	-	-
Katı oranı (125 °C, 60dk minimum)	69-71	%	TS EN ISO 3251
Viskozite (Gardner 25 °C, %55 Katı)	X-Z2 / 18,9-53,1	Gardner/sn	ASTM D 1545-13
Asit değeri	Maksimum 12	mg KOH/g	TS 2366 EN ISO 2114
Yoğunluk (20 °C)	0.91-0.94	gr/cm ³	TS EN ISO 2811-1
Renk (%50 Katı)	Maksimum 7	Gardner	TS EN ISO 4630

ÇÖZÜNÜRLÜK

White spirit

Çözünür

Aseton

Çözünür

ÖNERİLEN KURUTUCU ORANLARI

Kobalt

% 0,04-0,06

Zirkonyum

% 0,25-0,45

Kalsiyum

% 0,15-0,35

%100 katı alkid için metal yüzdelерinin önerilen oranları.

Bu veri sayfasındaki bilgiler, basım tarihindeki bilgimiz dahilinde doğru olan bilgilerdir. Bunlar yalnızca müşterilerimizi bilgilendirme amacına hizmet eder. Uygulama koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, bu bilgi formuna dayanarak hiçbir sorumluluk kabul edilemez.