

ATAKYD MO 52W60**ÜRÜN AÇIKLAMASI**

Solvent bazlı, orta yağlı ve oksidatif kuruyan alkid reçinesi
Çok iyi sararma direnci, yüksek renk dayanıklılığı ve parlaklık kalıcılığı
Oto tamirinde yüksek performans

UYUMLULUK

Uzun yağlı alkid reçine	Uyumlu
Orta yağlı alkid reçine	Uyumlu
Kısa yağlı alkid reçine	Uyumsuz
Keten yağı	Uyumlu

UYGULAMA

Endüstriyel boyalar ve vernikler
Ahşap kaplamalar
Dekoratif kaplamalar

SAKLAMA VE RAF ÖMRÜ

Reçine, orijinal, açılmamış, hasar görmemiş ambalajında, kuru ortamda, 5-30 °C arasında depolanmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz kalmasından kaçınılmalıdır. Belirtilen saklama koşullarında reçinenin raf ömrü 1 yıldır.

TESLİMAT FORMU

IBC - 900 kg
Varil - 185 kg
Dökme

MALZEME GÜVENLİĞİ

Bu ürün için SDS talep üzerine sağlanır

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer	Birim	Test Metodu
Modifikasyon	Spesifik	-	-
Yağ tipi	Soya yağı	-	-
Yağ oranı	52	%	-
Solvent tipi	White spirit	-	-
Katı oranı (125 °C, 60dk minimum)	59-61	%	TS EN ISO 3251
Viskozite (Gardner 25 °C)	Z-22 / 33,3-53,1	Gardner/sn	ASTM D 1545-13
Asit değeri	2-5	mg KOH/g	TS 2366 EN ISO 2114
Yoğunluk (20 °C)	0.91-0.94	gr/cm ³	TS EN ISO 2811-1
Renk (%50 Katı)	Maksimum 6	Gardner	TS EN ISO 4630

ÇÖZÜNÜRLÜK

White spirit	Çözünür
Aseton	Çözünür
Toluen	Çözünür
Ksilen	Çözünür

ÖNERİLEN KURUTUCU ORANLARI

Kobalt	% 0,04-0,06
Zirkonyum	% 0,25-0,45
Kalsiyum	% 0,15-0,35

%100 katı alkid için metal yüzdelерinin önerilen oranları.

Bu veri sayfasındaki bilgiler, basım tarihindeki bilgimiz dahilinde doğru olan bilgilerdir. Bunlar yalnızca müşterilerimizi bilgilendirme amacına hizmet eder. Uygulama koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, bu bilgi formuna dayanarak hiçbir sorumluluk kabul edilemez.