

SENTETİK REÇİNELER - BOYA VE VERNİK / Solvent Bazlı

RAPİD (ZİNCİR SONLU) ALKİD REÇİNE

ATAKYD RAP 26T70 LV**ÜRÜN AÇIKLAMASI**

Hava ile kuruyan alkid reçine
Yüksek sararma direnci ortamda,
Yüksek renk dayanıklılığı ve parlaklık kalıcılığı
Yüksek sertlik
1 yıldır.

SAKLAMA VE RAF ÖMRÜ

Reçine, orijinal, açılmamış, hasar görmemiş ambalajında, kuru
5-30 °C arasında depolanmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz
kalmasından kaçınılmalıdır. Belirtilen saklama koşullarında reçinenin
raf ömrü

UYUMLULUK

Uzun yağlı alkid reçine	Uyumsuz
Amino reçineler	Uyumlu
Kısa yağlı alkid reçine	Uyumlu
Selüloz Nitrat	Uyumlu
Aromatik Poliizosiyanat	Uyumlu

UYGULAMA

Endüstriyel boya ve vernikler
Yol çizgi boya

TESLİMAT FORMU

IBC - 1000 kg
Varil - 200 kg
Dökme

MALZEME GÜVENLİĞİ

Bu ürün için SDS talep üzerine sağlanır

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer	Birim	Test Metodu
Modifikasyon	Benzoik Asit	-	-
Yağ tipi	Soya yağı	-	-
Yağ oranı	26	%	-
Solvent tipi	Toluen	-	-
Katı değeri	69-71 (125°,60 dk)	%	TS EN ISO 3251
Viskozite (Gardner 25 °C)	Z3-Z4 / 67,9-93	Gardner/sn	ASTM D 1545-13
Asit değeri	Maksimum 11	mg KOH/g	TS 2366 EN ISO 2114
Yoğunluk (20 °C)	0,98-1,04	g/cm ³	TS EN ISO 2811-1
Renk (%50 Katı)	Maksimum 7	Gardner	TS EN ISO 4630

ÇÖZÜNÜRLÜK

Aseton	Çözünür	Kobalt	0,03-0,06 %
White spirit	Çözünmez	Zirkonyum	0,15-0,30 %
Toluen	Çözünür	Kalsiyum	0,10-0,20 %
Ksilen	Çözünür		
Terebentine	Çözünmez		

%100 katı alkid için metal yüzdelерinin önerilen oranları.

Bu veri sayfasındaki bilgiler, basım tarihindeki bilgimiz dahilinde doğru olan bilgilerdir. Bunlar yalnızca müşterilerimizi bilgilendirme amacına hizmet eder. Uygulama koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, bu bilgi formuna dayanarak hiçbir sorumluluk kabul edilemez.