

**SENTETİK REÇİNELER - BOYA VE VERNİK / Solvent Bazlı****ÜRETHAN ALKİD REÇİNE****ATAKYD URAL 59D60****ÜRÜN AÇIKLAMASI**

TDI modifiye solvent bazlı oksidatif kuruyan alkid reçine

Yüksek sararma direnci

Yüksek renk ve parlaklık kalıcılığı

**SAKLAMA VE RAF ÖMRÜ**

Reçine, orijinal, açılmamış, hasar görmemiş ambalajında, kuru ortamda, 5-30 °C arasında depolanmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz kalmasından kaçınılmalıdır. Belirtilen saklama koşullarında reçinenin raf ömrü 1 yıldır

**TESLİMAT**

IBC - 1000 kg

Varil - 200 kg

Dökme

**UYGULAMA**

Parke verniği

Yat boya ve verniği

Ahşap kaplama

Anti korozyon boya

Endüstriyel boya ve vernikler

**MALZEME GÜVENLİĞİ**

Bu ürün için SDS talep üzerine sağlanır.

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

| Özellik                   | Değer             | Birim       | Test Metodu         |
|---------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Modifikasyon              | TDI               | -           | -                   |
| Yağ tipi                  | Ayçiçek yağ asidi | -           | -                   |
| Yağ oranı                 | 59                | %           | -                   |
| Solvent tipi              | D60               | -           | -                   |
| Katı değeri               | 59-61             | %           | TS EN ISO 3251      |
| Viskozite (Gardner 25 °C) | Z1-Z3 / 39,6-67,9 | Gardner/sec | ASTM D 1545-13      |
| Asit değeri               | Max 4             | mg KOH/g    | TS 2366 EN ISO 2114 |
| Renk (%50 Solid)          | Max 6             | Gardner     | TS EN ISO 4630      |

**ÇÖZÜNÜRLÜK**

|              |         |
|--------------|---------|
| Aseton       | Çözünür |
| White spirit | Çözünür |
| Terebentin   | Çözünür |
|              | Çözünür |

**ÖNERİLEN KURUTUCU ORANLARI**

|           |             |
|-----------|-------------|
| Kobalt    | % 0,04-0,06 |
| Zirkonyum | % 0,25-0,45 |
| Kalsiyum  | % 0,15-0,35 |

%100 katı alkid için metal yüzdelерinin önerilen oranları.

Bu veri sayfasındaki bilgiler, basım tarihindeki bilgimiz dahilinde doğru olan bilgilerdir. Bunlar yalnızca müşterilerimizi bilgilendirme amacına hizmet eder. Uygulama koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, bu bilgi formuna dayanarak hiçbir sorumluluk kabul edilemez.

