

SENTETİK REÇİNELER - BOYA VE VERNİK / Solvent Bazlı**2 K AKRİLİK REÇİNE****ATACRYL 45XB60N 4,5 %OH****ÜRÜN TANIMI**

Poliizosiyanat ile kürlendiğinde iki bileşenli seçilen sistemlerde kullanılmak üzere geliştirilmiş hidroksil fonksiyonel akrilik reçinedir.

KİMYASAL BİLEŞİM

ATACRYL 45XB60N 4,5 %OH bazlı boya ve cilalar için solventler su içermemeli ve izosiyanatlarla reaksiyona giren gruplar içermemelidir.

Yüksek parlaklık
Mükemmel sertlik
Hava şartlarına mükemmel dayanım
Mükemmel kimyasal direnç
En iyi uygulama özellikleri

UYGULAMA ALANLARI

Endüstriyel boyalar ve vernikler
Ahşap kaplamalar
Dekoratif kaplamalar
Oto tamir kaplamaları

AMBALAJ ŞEKLİ

IBC-1000 KG
VARİL-200 KG
Dökme

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer	Birim	Test Metodu
Solvent tipi	Ksilen/Butil asetat	-	-
Katı değeri	58-62	%	TS EN ISO 3251
Viskozite (Brookfield 25 °C)	1760-3620	cP	TS 6126 EN ISO 2555
Asit değeri	3-8	mg KOH/g	TS 2366 EN ISO 2114
Renk	Maksimum 1	Gardner	TS EN ISO 4630
Hidroksil değeri (katıda)	yaklaşık 4,5	%	Ata yağ Test Methods
Hidroksil değeri (reçinede)	2,7±0,2	%	Ata yağ Test Methods
Yoğunluk (20 °C)	0,99-1,05	gr/cm ³	TS EN ISO 2811-1

SAKLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ

Reçine, orijinal, açılmamış, hasar görmemiş ambalajında, kuru ortamda, 5-30 °C arasında depolanmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz kalmasından kaçınılmalıdır. Belirtilen saklama koşullarında reçinenin raf ömrü 1 yıldır.