

ATAKYD MO 51X70**ÜRÜN AÇIKLAMASI**

Solvent bazlı, orta yağlı ve oksidatif kuruyan alkid reçinesi
Çok iyi sararma direnci, yüksek renk dayanıklılığı ve parlaklık kalıcılığı

UYUMLULUK

Uzun yağlı alkid reçine	Uyumsuz
Orta yağlı alkid reçine	Uyumlu
Kısa yağlı alkid reçine	Uyumlu
Keten yağı	Uyumlu

UYGULAMA

Endüstriyel boyalar ve vernikler
Ahşap kaplamalar
Dekoratif kaplamalar

SAKLAMA VE RAF ÖMRÜ

Reçine, orijinal, açılmamış, hasar görmemiş ambalajında, kuru ortamda, 5-30 °C arasında depolanmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz kalmasından kaçınılmalıdır. Belirtilen saklama koşullarında reçinenin raf ömrü 1 yıldır.

TESLİMAT FORMU

IBC - 1000 kg
Varil - 200 kg
Dökme

MALZEME GÜVENLİĞİ

Bu ürün için SDS talep üzerine sağlanır

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer	Birim	Test Metodu
Modifikasyon	Spesifik	-	-
Yağ tipi	Ayçiçek yağ asidi	-	-
Yağ oranı	51	%	-
Solvent tipi	Ksilen	-	-
Katı oranı (125 °C, 60dk minimum)	69-71	%	TS EN ISO 3251
Viskozite (Gardner 25 °C)	Z3-Z5/ 67,9- 144,25	Gardner/sn	ASTM D 1545-13
Viskozite (Gardner 25 °C, %60)	U-W/ 9,2-15,7	Gardner/sn	ASTM D 1545-13
Asit değeri	Maksimum 11	mg KOH/g	TS 2366 EN ISO 2114
Yoğunluk (20 °C)	1.065-1.095	gr/cm ³	TS EN ISO 2811-1
Renk (%50 Katı)	Maksimum 6	Gardner	TS EN ISO 4630

ÇÖZÜNÜRLÜK

White spirit	Çözünür
Aseton	Çözünür
Ksilen	Çözünür
Toluen	Çözünür
Metil izobütil keton	Çözünür
etil izobütil keton	Çözünür

ÖNERİLEN KURUTUCU ORANLARI

Kobalt	% 0,04-0,06
Zirkonyum	% 0,25-0,45
Kalsiyum	% 0,15-0,35

%100 katı alkid için metal yüzdelерinin önerilen oranları.

Bu veri sayfasındaki bilgiler, basım tarihindeki bilgimiz dahilinde doğru olan bilgilerdir. Bunlar yalnızca müşterilerimizi bilgilendirme amacına hizmet eder. Uygulama koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, bu bilgi formuna dayanarak hiçbir sorumluluk kabul edilemez.