

SENTETİK REÇİNELER - BOYA VE VERNİK / Solvent Bazlı**RAPİD (ZİNCİR SONLU) ALKİD REÇİNE****ATAKYD RAP 26T60 LV****ÜRÜN AÇIKLAMASI**

Solvent bazlı, kısa yağlı, hava ile kuruyan alkid reçine
Yüksek sararma direnci
Yüksek renk dayanıklılığı ve parlaklık kalıcılığı

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Reçine, orijinal, açılmamış, hasar görmemiş ambalajında, kuru 5-30 °C arasında depolanmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz kalmasından kaçınılmalıdır. Belirtilen saklama koşullarında reçinenin raf ömrü 1 yıldır

UYUMLULUK

Uzun yağlı alkid reçine	Uyumsuz
Amino reçine	Uyumlu
Kısa yağlı alkid reçine	Uyumlu
Selüloz nitrat	Uyumlu
Aromatik poliizosiyanat	Uyumlu

TESLİMAT

IBC - 1000 kg
Varil - 200 kg
Dökme

UYGULAMA

Oto tamir
Endüstriyel boya ve vernikler
Yol işaret çizgileri
Hammerton boyaları

MALZEME GÜVENLİĞİ

Bu ürün için SDS talep üzerine sağlanır

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer	Birim	Test Metodu
Modifikasyon	Benzoik asit	-	-
Yağ tipi	Soya yağı	-	-
Yağ oranı	26	%	-
Solvent tipi	Toluen	-	-
Katı içeriği	59-61	%	TS EN ISO 3251
Viskozite (Gardner 25 °C)	W-Y / 15,7-26,8	Gardner/sec	ASTM D 1545-13
Asit değeri	Max 11	mg KOH/g	TS 2366 EN ISO 2114
Yoğunluk (20 °C)	0,98-1,02	gr/cm ³	TS EN ISO 2811-1
Renk (%50 Katı)	Max 7	Gardner	TS EN ISO 4630

ÇÖZÜNÜRLÜK**Önerilen Kurutucu Oranları**

Aseton	Çözünür	Kobalt	0,03-0,06 %
White spirit	Çözünmez	Zirkonyum	0,15-0,30 %
Toluen	Çözünür	Kalsiyum	0,10-0,20 %
Ksilen	Çözünür	%100 katı alkid için metal yüzdelерinin önerilen oranları.	
Terebentine	Çözünmez		

Bu veri sayfasındaki bilgiler, basım tarihindeki bilgimiz dahilinde doğru olan bilgilerdir. Bunlar yalnızca müşterilerimizi bilgilendirme amacına hizmet eder. Uygulama koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, bu bilgi formuna dayanarak hiçbir sorumluluk kabul edilemez.