

SENTETİK REÇİNELER - BOYA VE VERNİK / Solvent Bazlı**RAPİD ALKİD REÇİNE****ATAKYD RAP S45X60****ÜRÜN TANIMI**

Hava ile kuruyan alkid reçine
Yüksek sararma direnci
Yüksek renk koruma ve parlaklık
Yüksek sertlik ve yumuşama dayanımı
Hammerton boyalar için yüksek performans

UYUMLULUK

Amin Reçineleri	Uyumlu
Kısa Yağlı Alkid Reçineler	Uyumlu
Selüloz Nitrat	Uyumlu
Aromatik poliizosiyanat	Uyumlu
Uzun Yağlı Alkid Reçine	Uyumsuz

UYGULAMA ALANLARI

Endüstriyel boyalar ve vernikler
Yol çizgi boyaları

AMBALAJ ŞEKLİ

IBC-1000 KG
VARİL-200 KG
Dökme

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer	Birim	Test Metodu
Modifikasyon	Stiren	-	-
Yağ Tipi	TOFA	-	-
Yağ oranı	45	%	-
Solvent tipi	Ksilen	-	-
Katı içeriği	59-61 (125°C, 60dk)	%	TS EN ISO 3251
Viskozite (Gardner 25 °C)	W-Y / 15,7-26,8	Gardner/sn	ASTM D 1545-13
Asit değeri	Maksimum 11	mg KOH/g	TS 2366 EN ISO 2114
Yoğunluk (20 °C)	1,02-1,05	g/cm ³	TS EN ISO 2811-1
Renk (%50 Katı)	Maksimum 5	Gardner	TS EN ISO 4630

ÇÖZÜNÜRLÜK

Aseton -Çözünebilir
Toluen -Çözülebilir
Ksilen -Çözülebilir
White Sprit -Çözünmez
Terebentine -Çözünmez

ÖNERİLEN KURUTUCU ORANLARI

Kobalt- 0,03-0,06%
Zirkonyum- 0,15-0,30%
Kalsiyum- 0,10-0,20%
%100 Katı alkid Metal yüzdelерinin tavsiye edilen
saçılma oranları

SAKLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ

Reçine, orijinal, açılmamış, hasar görmemiş ambalajında, kuru ortamda, 5-30 °C arasında depolanmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz kalmasından kaçınılmalıdır. Belirtilen saklama koşullarında reçinenin raf ömrü 1 yıldır.