

SENTETİK REÇİNELER - BOYA VE VERNİK / Solvent Bazlı**2K KISA YAĞLI ALKİD REÇİNE****ATAKYD SO 35X70****ÜRÜN AÇIKLAMASI**

Çok iyi sararma direnci

Yüksek renk dayanıklılığı ve parlaklık kalıcılığı ortamda,

Yüksek yüzey parlaklığı ,boya ve verniklerde yüksek sararma direnci

UYUMLULUK

Uzun yağlı alkid reçine

Uyumsuz

Amino reçineler

Uyumlu

Kısa yağlı alkid reçine

Uyumlu

Selüloz Nitrat

Uyumlu

UYGULAMA

Endüstriyel boya ve vernik

Ahşap kaplamalar

Yol çizgi boya

Dekoratif kaplamalar

SAKLAMA VE RAF ÖMRÜ

Reçine, orijinal, açılmamış, hasar görmemiş ambalajında, kuru 5-30 °C arasında depolanmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz kalmasından kaçınılmalıdır. Belirtilen saklama koşullarında reçinenin raf ömrü 1 yıldır

TESLİMAT FORMU

IBC - 1000 kg

Varil - 200 kg

Dökme

MALZEME GÜVENLİĞİ

Bu ürün için SDS talep üzerine sağlanır

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer	Birim	Test Metodu
Modifikasyon	Spesifik	-	-
Yağ tipi	Hindistan cevizi yağ asidi	-	-
Yağ oranı	35	%	-
Solvent tipi	Ksilen	-	-
Katı değeri	69-71(125°,60 dk)	%	TS EN ISO 3251
Viskozite (Gardner 25 °C)	Z4-Z6 / 93-217,1	Gardner/sn	ASTM D 1545-13
Viskozite (60%, Gardner 25 °C)	X-Z / 18,9-33,3	Gardner/sn	ASTM D 1545-13
Asit değeri	Maksimum 15	mg KOH/g	TS 2366 EN ISO 2114
Yoğunluk (20 °C)	1,04-1,07	gcm ³	TS EN ISO 2811-1
Renk (%50 Katı)	3,85	%	AT %100 SOLID (CALCULATED)
Renk (%50 Katı)	Maksimum 4	Gardner	TS EN ISO 4630

ÇÖZÜNÜRLÜK

Aseton	Çözünür
White spirit	Çözünmez
Toluen	Çözünür
Ksilen	Çözünmez
Terebentin	

100 g alkid reçine için(%100 katı) kullanılan poliozisiyanat miktarı

$$= \frac{42 \times 100 \times OH \%}{17 \times NCO \%} \times \frac{NCO}{OH}$$

Genel öneri NCO/OH oranının 1 olması gerektiğidir.

Ancak; Ürünün daha sert ve kimyasallara karşı daha dayanıklı olması gerekiyorsa; NCO/OH>1

Ürünün daha esnek,daha fazla yapışma , ve hava koşullarına fazla dayanıklı olması isteniyorsa. NCO/OH<1

Bu veri sayfasındaki bilgiler, basım tarihindeki bilgimiz dahilinde doğru olan bilgilerdir. Bunlar yalnızca müşterilerimizi bilgilendirme amacına hizmet eder. Uygulama koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, bu bilgi formuna dayanarak hiçbir sorumluluk kabul edilemez.