

ATAKYD SO 36X55**ÜRÜN AÇIKLAMASI**

İyi sararma direnci

Yüksek renk dayanıklılığı ve parlaklık kalıcılığı ortamda, 5-30 °C arasında depolanmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz kalmasından kaçınılmalıdır. Belirtilen saklama koşullarında reçinenin Son kat astar,boya ve vernikler.

raf ömrü 1 yıldır.

SAKLAMA VE RAF ÖMRÜ

Reçine, orijinal, açılmamış, hasar görmemiş ambalajında, kuru

UYUMLULUK

Uzun yağlı alkid reçine	Uyumsuz
Amino reçineler	Uyumlu
Kısa yağlı alkid reçine	Uyumlu
Selüloz Nitrat	Uyumlu

TESLİMAT FORMU

IBC- 1000 kg
Varil - 200 kg
Dökme

UYGULAMA

Endüstriyel boya ve vernik
Ahşap kaplamalar
Yol çizgi boya ları
Dekoratif kaplamalar

MALZEME GÜVENLİĞİ

Bu ürün için SDS talep üzerine sağlanır

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer	Birim	Test Metodu
Modifikasyon	Spesifik	-	-
Yağ tipi	Bitkisel Yağ	-	-
Yağ oranı	36	%	-
Solvent tipi	Ksilen	-	-
Katı değeri	54-56 (125°,60 dk)	%	TS EN ISO 3251
Viskozite (Gardner 25 °C)	Z2-Z4 / 53,1-93	Gardner/sn	ASTM D 1545-13
Asit değeri	Maksimum 11	mg KOH/g	TS 2366 EN ISO 2114
Yoğunluk (20 °C)	0,92-0,96	g/cm ³	TS EN ISO 2811-1
OH Değeri	3	%	AT %100 SOLID (CALCULATED)
Renk (%50 Katı)	Maksimum 5	Gardner	TS EN ISO 4630

ÇÖZÜNÜRLÜK

Aseton	Çözünür
White spirit	Çözünmez
Ksilen	Çözünür
Toluen	Çözünür
Terebentin	Çözünmez

100 g alkid reçine için(%100 katı) kullanılan poliizosiyanat miktarı

$$= \frac{42 \times 100 \times OH \%}{17 \times NCO \%} \times \frac{NCO}{OH}$$

Genel öneri NCO/OH oranının 1 olması gerektiğidir.

Ancak; Ürünün daha sert ve kimyasallara karşı daha dayanıklı olması gerekiyorsa; NCO/OH>1

Ürünün daha esnek,daha fazla yapışma , ve hava koşullarına fazla dayanıklı olması isteniyorsa. NCO/OH<1

Bu veri sayfasındaki bilgiler, basım tarihindeki bilgimiz dahilinde doğru olan bilgilerdir. Bunlar yalnızca müşterilerimizi bilgilendirme amacına hizmet eder. Uygulama koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, bu bilgi formuna dayanarak hiçbir sorumluluk kabul edilemez.