

SENTETİK REÇİNELER - BOYA VE VERNİK / Solvent Bazlı**UZUN YAĞLI ALKİD REÇİNE****ATALKYD LO 72W80****ÜRÜN AÇIKLAMASI**

Solvent bazlı, uzun yağlı ve oksidatif kuruyan alkid reçinesi

Yüksek renk dayanıklılığı ve parlaklık kalıcılığı

Çok iyi sararma direnci

Yüksek nem direnci

SAKLAMA VE RAF ÖMRÜ

Reçine, orijinal, açılmamış, hasar görmemiş ambalajında, kuru ortamda, 5-30 °C arasında depolanmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz kalmasından kaçınılmalıdır. Belirtilen saklama koşullarında reçinenin raf ömrü 1 yıldır.

TESLİMAT FORMU

Uzun yağlı alkid reçinesi

Hidroksil akrilik reçineler

UYUMLULUK

Uyumlu

Uyumsuz

IBC - 950 kg

Varil - 200 kg

Dökme

MALZEME GÜVENLİĞİ

Ahşap kaplamalar

Dekoratif kaplamalar

UYGULAMA

Bu ürün için SDS talep üzerine sağlanır

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer	Birim	Test Metodu
Modifikasyon	Spesifik	-	-
Yağ tipi	Ayçiçek yağ asidi	-	-
Yağ oranı	72	%	-
Solvent tipi	White sprit	-	-
Katı oranı	79-81	%	TS EN ISO 3251
Viskozite (Gardner 25 °C)	Z6-Z7 / 217,1-561,8	Gardner/sn	ASTM D 1545-13
Viskozite (60%, Gardner 25 °C)	Z5-Z6 / 144,5-217,1	Gardner/sn	ASTM D 1545-13
Asit değeri	Maksimum 8	mg KOH/g	TS 2366 EN ISO 2114
Renk (%50 Katı)	Maksimum 7	Gardner	TS EN ISO 4630

ÇÖZÜNÜRLÜK

Aseton	Çözünür
White spirit	Çözünür
Ksilen	Çözünür
Toluen	Çözünür
Butil asetat	Çözünür
Etil glikol	Çözünür

ÖNERİLEN KURUTUCU ORANLARI

Kobalt	% 0,05-0,07
Zirkonyum	% 0,2-0,4
Kalsiyum	% 0,1-0,3

%100 katı alkid için metal yüzdelерinin önerilen oranları.

Bu veri sayfasındaki bilgiler, basım tarihindeki bilgimiz dahilinde doğru olan bilgilerdir. Bunlar yalnızca müşterilerimizi bilgilendirme amacına hizmet eder. Uygulama koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, bu bilgi formuna dayanarak hiçbir sorumluluk kabul edilemez.

ATA YAĞ VE KİMYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
HAYRABOLUOSB MAH. OCAK SK. NO: 3 HAYRABOLU/ TEKİRDAĞ
www.atayag.com