

SENTETİK REÇİNELER - BOYA VE VERNİK / Solvent Bazlı**SU İLE İNCELEBİLEN REÇİNE****ATACRYL AQ 12B50****ÜRÜN AÇIKLAMASI**

Mükemmel parlaklık ve renk tutma
Mükemmel dayanıklılık
Kimyasal ve leke direnci
İyi yapışma ve sertlik

SAKLAMA VE RAF ÖMRÜ

Reçine, orijinal, açılmamış, hasar görmemiş ambalajında, kuru ortamda, 5-30 °C arasında depolanmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz kalmasından kaçınılmalıdır. Belirtilen saklama koşullarında reçinenin raf ömrü 1 yıldır.

UYGULAMA

ATACRYL AQ 12B50, aşağıdaki özelliklere sahip akrilik esaslı araç tamir cilaları veya boyalarının geliştirilmesi için tavsiye edilir. Düşük sıcaklıkta fırın uygulamalarında kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

TESLİMAT

IBC - 1000 kg
Varil - 200 kg
Dökme

UYGULAMA

Emaye fırın boyaları
Endüstriyel boyalar ve vernikler
Dekoratif kaplamalar

MALZEME GÜVENLİĞİ

Bu ürün için SDS talep üzerine sağlanır

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer	Birim	Test Metodu
Solvent tipi	n-Butanol	-	-
Katı değeri	48-52	%	TS EN ISO 3251
Viskozite (Brookfield 25 °C)	1290-1760	cP	TS 6126 EN ISO 2555
Renk	Maksimum 2	Gardner	TS EN ISO 4630
pH	7-9	-	-
Yoğunluk (20 °C)	0,98-1,05	gr/cm ³	TS EN ISO 2811-1

ÇÖZÜNÜRLÜK

Su	Çözünür
Aseton	Çözünür
Butanol	Çözünür

Bu veri sayfasındaki bilgiler, basım tarihindeki bilgimiz dahilinde doğru olan bilgilerdir. Bunlar yalnızca müşterilerimizi bilgilendirme amacına hizmet eder. Uygulama koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, bu bilgi formuna dayanarak hiçbir sorumluluk kabul edilemez.