

ATACRYL 28T50**ÜRÜN AÇIKLAMASI**

Hava kurumalı, poliakrilik ve termoplastik reçine
Hızlı kuruyan ve kolay şekillendirilebilen filmler oluşturur
Kıvrılmaya ve parlaklık kaybına karşı iyi direnç sağlar

SAKLAMA VE RAF ÖMRÜ

Reçine, orijinal, açılmamış, hasar görmemiş ambalajında, kuru ortamda, 5-30 °C arasında depolanmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz kalmasından kaçınılmalıdır. Belirtilen saklama koşullarında reçinenin raf ömrü 1 yıldır.

KİMYASAL BİLEŞİM

1 bileşenli toluenli akrilik reçine

TESLİMAT

IBC - 1000 kg

Varil - 200 kg

Dökme

UYGULAMA

Oto tamir
Endstriyel boya ve vernikler
Yol çizgi boya
Ahşap kaplamaları
Zemin boyası

MATERIAL SAFETY

Bu ürün için SDS talep üzerine sağlanır

UYGULAMA YÜZEYLERİ

Beton yüzeyler
Metal yüzeyler

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer	Birim	Test Metodu
Solvent tipi	Toluen	-	-
Katı içeriği	50-52	%	TS EN ISO 3251
Viskozite (Brookfield 25 °C)	1760-2270	cP	TS 6126 EN ISO 2555
Asit değeri	Max 10	mg KOH/g	TS 2366 EN ISO 2114
Renk	Max 2	Gardner	TS EN ISO 4630
Yoğunluk (20 °C)	0,95-0,98	gr/cm ³	TS EN ISO 2811-1

ÇÖZÜNÜRLÜK

Aseton	Çözünür
Toluen	Çözünür
Ksilen	Çözünür
White spirit	Çözünmez
Butil asetat	Çözünür
Metil izobütilketon	Çözünür

Bu veri sayfasındaki bilgiler, basım tarihindeki bilgimiz dahilinde doğru olan bilgilerdir. Bunlar yalnızca müşterilerimizi bilgilendirme amacına hizmet eder. Uygulama koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, bu bilgi formuna dayanarak hiçbir sorumluluk kabul edilemez.