

ATACRYL 28T58 L**ÜRÜN AÇIKLAMASI**

Hava kurumalı, poliakrilik ve termoplastik reçine
Hızlı kuruyan ve kolay şekillendirilen filmler oluşturur
Kıvrılmaya karşı iyi direnç ve iyi parlaklık

SAKLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ

Reçine, orijinal, açılmamış, hasar görmemiş ambalajında, kuru ortamda, 5-30 °C arasında depolanmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz kalmasından kaçınılmalıdır. Belirtilen saklama koşullarında reçinenin raf ömrü 1 yıldır.

KİMYASAL BİLEŞİM

Toluen toleransına sahip akrilik reçine
Düşük Viskozite

TESLİMAT

IBC - 1000 kg
Varil - 200 kg
Dökme

UYGULAMA

Oto tamir
Endüstriyel boya ve vernikler
Yol çizgi boya
Akşap kaplamalar
Zemin boya

MALZEME GÜVENLİĞİ

Bu ürün için SDS talep üzerine sağlanır

UYGULANABİLİR YÜZEYLER

Beton yüzeyler
Metal yüzeyler

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer	Birim	Test Metodu
Solvent tipi	Toluen	-	-
Katı içeriği	56-60	%	TS EN ISO 3251
Viskozite (Brookfield 25 °C)	4000-6000	cP	TS 6126 EN ISO 2555
Asit değeri	Max 20	mg KOH/g	TS 2366 EN ISO 2114
Renk	Max 2	Gardner	TS EN ISO 4630
Yoğunluk (20 °C)	0,99-1,03	gr/cm ³	TS EN ISO 2811-1

ÇÖZÜNÜRLÜK

Aseton	Çözünür
Toluen	Çözünür
Ksilen	Çözünür
White spirit	Çözünmez
Metil izobütiketon	Çözünür
Butil asetat	Çözünür

Bu veri sayfasındaki bilgiler, basım tarihindeki bilgimiz dahilinde doğru olan bilgilerdir. Bunlar yalnızca müşterilerimizi bilgilendirme amacına hizmet eder. Uygulama koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, bu bilgi formuna dayanarak hiçbir sorumluluk kabul edilemez.