

**ATAKYD LO 63W60****ÜRÜN TANIMI**

Solvent bazlı, uzun yağlı ve oksidatif kuruyan alkid reçine  
Yüksek renk dayanıklılığı ve parlaklık kalıcılığı  
Çok iyi sararma direnci

**UYUMLULUK**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Uzun yağlı alkid reçine | Uyumlu  |
| Selüloz nitrat          | Uyumlu  |
| Kısa yağlı alkid reçine | Uyumsuz |
| Amino reçineler         | Uyumlu  |

**UYGULAMA**

Parke vernikleri  
Sentetik boya ve vernikler  
Ahşap kaplamalar  
Beton boyları

**SAKLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ**

Reçine, orijinal, açılmamış, hasar görmemiş ambalajında, kuru ortamda, 5-30 °C arasında depolanmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz kalmasından kaçınılmalıdır. Belirtilen saklama koşullarında reçinenin raf ömrü 1 yıldır.

**TESLİMAT**

IBC - 900 kg  
Varil - 185 kg  
Dökme

**MALZEME GÜVENLİĞİ**

Bu ürün için SDS talep üzerine sağlanır

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

| Özellik                   | Değer           | Birim              | Test Metodu         |
|---------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| Modifikasyon              | Spesifik        | -                  | -                   |
| Yağ tipi                  | Soya yağ asidi  | -                  | -                   |
| Yağ oranı                 | 63              | %                  | -                   |
| Solvent tipi              | White spirit    | -                  | -                   |
| Katı içeriği              | 59-61           | %                  | TS EN ISO 3251      |
| Viskozite (Gardner 25 °C) | X-Z / 18,9-33,3 | Gardner/sec        | ASTM D 1545-13      |
| Asit değeri               | Max 11          | mg KOH/g           | TS 2366 EN ISO 2114 |
| Yoğunluk (20 °C)          | 0,95-0,98       | gr/cm <sup>3</sup> | TS EN ISO 2811-1    |
| Renk (%50 Solid)          | Max 6           | Gardner            | TS EN ISO 4630      |

**ÇÖZÜNÜRLÜK**

|              |         |
|--------------|---------|
| Aseton       | Çözünür |
| White spirit | Çözünür |
| Ksilen       | Çözünür |
| Toluen       | Çözünür |

**ÖNERİLEN KURUTUCU ORANLARI**

|           |             |
|-----------|-------------|
| Kobalt    | % 0,05-0,07 |
| Zirkonyum | % 0,2-0,4   |
| Kalsiyum  | % 0,1-0,3   |

%100 katı alkid için metal yüzdelерinin önerilen oranları.

Bu veri sayfasındaki bilgiler, basım tarihindeki bilgimiz dahilinde doğru olan bilgilerdir. Bunlar yalnızca müşterilerimizi bilgilendirme amacına hizmet eder. Uygulama koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, bu bilgi formuna dayanarak hiçbir sorumluluk kabul edilemez.