

SENTETİK REÇİNELER - BOYA VE VERNİK / Solvent Bazlı**ORTA YAĞLI ALKİD REÇİNESİ****ATAKYD MO 50DX55****ÜRÜN AÇIKLAMASI**

Orta yağlı oksidatif kuruyan alkid reçine
İyi sarama direnci, renk dayanıklılığı ve parlaklık kalıcılığı
Yüksek kalite yol işaret çizgileri
Mükemmel sertlik ve dış mekan etkilerine dayanıklılık

SAKLAMA VE RAF ÖMRÜ

Reçine, orijinal, açılmamış, hasar görmemiş ambalajında, kuru ortamda, 5-30 °C arasında depolanmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz kalmasından kaçınılmalıdır. Belirtilen saklama koşullarında reçinenin raf ömrü 1 yıldır.

UYUMLULUK

Amino reçine Uyumlu
Selüloz nitrat Uyumlu

TESLİMAT

IBC - 1000 kg
Varil - 200 kg
Dökme

UYGULAMA

Endüstriyel boya ve vernikler
Yol çizgi boya ları
Sentetik boya ve vernikler
Akşap kaplamalar
Yapı boyası

MALZEME GÜVENLİĞİ

Bu ürün için SDS talep üzerine sağlanır

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer	Birim	Test Metodu
Modifikasyon	Spesifik	-	-
Yağ tipi	Ayçiçek yağ asidi	-	-
Yağ oranı	50	%	-
Solvent tipi	Ksilen/D60	-	-
Katı içeriği	54-56	%	TS EN ISO 3251
Viskozite (Gardner 25 °C, %55 Katı)	Z3-Z4 / 67,9-93	Gardner/sec	ASTM D 1545-13
Asit değeri	Max 12	mg KOH/g	TS 2366 EN ISO 2114
Yoğunluk (20 °C)	0,92-0,96	gr/cm ³	TS EN ISO 2811-1
Renk (%50 Katı)	Max 6	Gardner	TS EN ISO 4630

ÇÖZÜNÜRLÜK

White spirit Çözünür
Aseton Çözünür
Ksilen Çözünür
Toluen Çözünür

ÖNERİLEN KURUTUCU ORANLARI

Kobalt % 0,04-0,06
Zirkonyum % 0,25-0,45
Kalsiyum % 0,15-0,35

%100 katı alkid için metal yüzdelерinin önerilen oranları.

Bu veri sayfasındaki bilgiler, basım tarihindeki bilgimiz dahilinde doğru olan bilgilerdir. Bunlar yalnızca müşterilerimizi bilgilendirme amacına hizmet eder. Uygulama koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, bu bilgi formuna dayanarak hiçbir sorumluluk kabul edilemez.