

ATAKYD MO 50WX55**ÜRÜN TANIMI**

Solvent bazlı, orta yağlı ve oksidatif kuruyan alkid reçinesi

Çok iyi sararma direnci, yüksek renk dayanıklılığı ve parlaklık kalıcılığı

SAKLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ

Reçine, orijinal, açılmamış, hasar görmemiş ambalajında, kuru ortamda, 5-30 °C arasında depolanmalıdır. Direkt güneş ışığına maruz kalmasından kaçınılmalıdır. Belirtilen saklama koşullarında reçinenin raf ömrü 1 yıldır.

UYUMLULUK

Keten yağı Uyumlu
Amino reçine Uyumlu

TESLİMAT

IBC - 900 kg
Varil - 185 kg
Dökme

UYGULAMA

Oto tamir

MALZEME GÜVENLİĞİ

Bu ürün için SDS talep üzerine sağlanır

Endüstriyel boya ve vernikler

Yol çizgi boya

Sentetik boya ve vernikler

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer	Birim	Test Metodu
Modifikasyon	Spesifik	-	-
Yağ tipi	Ayçiçek yağ asidi	-	-
Yağ oranı	50	%	-
Solvent tipi	White spirit / Ksilen	-	-
Katı içeriği	54-56	%	TS EN ISO 3251
Viskozite (Gardner 25 °C)	Y-Z2 / 26,8-53,1	Gardner/sec	ASTM D 1545-13
Asit değeri	Max 12	mg KOH/g	TS 2366 EN ISO 2114
Yoğunluk (20 °C)	0,93-0,96	gr/cm3	TS EN ISO 2811-1
Renk (%50 Katı)	Max 5	Gardner	TS EN ISO 4630

ÇÖZÜNÜRLÜK

White spirit Çözünür
Aseton Çözünür
Ksilen Çözünür
Toluen Çözünür

ÖNERİLEN KURUTUCU ORANLARI

Kobalt % 0,04-0,06
Zirkonyum % 0,25-0,45
Kalsiyum % 0,15-0,35

%100 katı alkid için metal yüzdelерinin önerilen oranları.

Bu veri sayfasındaki bilgiler, basım tarihindeki bilgimiz dahilinde doğru olan bilgilerdir. Bunlar yalnızca müşterilerimizi bilgilendirme amacına hizmet eder. Uygulama koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, bu bilgi formuna dayanarak hiçbir sorumluluk kabul edilemez.