

SENTETİK REÇİNELER - BOYA VE VERNİK / Solvent Bazlı EPOKSİ REÇİNE SERTLEŞTİRİCİ / POLYAMİD**ATAMİD 15x70 LV****ÜRÜN TANIMI**

Mükemmel su ve korozyon direnci, Mükemmel yapışma,
Mükemmel pigment ve yüzey ıslatma, İyi kimyasal direnç,
Uzun kullanım ömrü, Hızlı kuruma

UYGULAMA ALANLARI

Endüstriyel boya ve vernikler, Ahşap kaplamalar,
Yol çizgi boya ları, Kutu ve bobin kaplamaları,
Dekoratif kaplamalar

AMBALAJ ŞEKLİ

IBC-1000 KG
VARİL-200 KG
Dökme

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer	Birim	Test Metodu
Amin değeri	160-240	mg KOH/g	DIN 16954
Solvent tipi	Ksilen	-	-
Viskozite (Brookfield 25 °C)	400-600	cP	DINEN ISO 3219/A-3
Katı içerik	69-71	%	TS EN ISO 3251
Renk	Maksimum 12	Gardner	TS EN ISO 4630
Yoğunluk (20 °C)	0,94-0,98	g/cm ³	TS EN ISO 2811-1
Amin hidrojen eşdeğeri ağırlık	210-230	g/mol	-
Karışım ömrü	80-100	dk	-
Alevlenme noktası	27	°C	-

SAKLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ

Malzeme orijinal, açılmamış, hasar görmemiş kabında, kuru bir yerde, 5- 30 °C arasında depolanmalıdır. Doğrudan güneş ışığına maruz kalması önlenmelidir. Nemden, ısıdan ve yabancı maddelerden koruyunuz. Reçinenin belirtilen depolama koşulları altında raf ömrü 1 yıldır.